

BEST AVAILABLE COPY

②日本国特許庁 (JP)

②実用新案出願公開

②公開実用新案公報 (U) 昭62-69423

③Int.Cl.

B 65 D 6/14
5/56

識別記号

庁内整理番号

6564-3E
6540-3E

③公開 昭和62年(1987)5月1日

審査請求 未請求 (全2頁)

③考案の名称 融着組立箱

②実 願 昭60-160444

②出 願 昭60(1985)10月18日

③考案者 越智 克俊 館林市成島3003-15

③考案者 森岡 一雅 古河市北町8-17

③出願人 積水化成品工業株式会社 奈良市南京終町1丁目25番地

社

③代理人 弁理士 亀井 弘勝 外2名

(57)【要約】本公報は電子出願前の出願データであるため要約のデータは記録されません。

1

【実用新案登録請求の範囲】

熱可塑性樹脂の発泡シートにて形成された複数のシート片を組合せ、シート片同士を加熱融着して、接合固定した組立箱において、シート片を構成する発泡シートが、発泡ポリスチレンシートの内面に、ゲル分率10～35%の架橋発泡ポリエチレンシートが積層された積層シートからなることを特徴とする融着組立箱。

【図面の簡単な説明】

図はこの考案の実施例および比較例を示すものであり、第1図は斜視図、第2図は断面図、第3図は展開状態の平面図、第4図は要部拡大断面図、第5図および第6図は比較例の要部拡大断面図である。

1……発泡シート材、10……底片、11……側片、12……傾斜端辺、20……折曲溝、A… …融着組立箱、a……発泡ポリスチレンシート、b……架橋発泡ポリエチレンシート。

BEST AVAILABLE COPY

④日本国特許庁 (JP)

④実用新案出願公開

④公開実用新案公報 (U) 昭62-69423

④Int.Cl. 4

B 65 D 6/14
5/56

識別記号

府内整理番号

6564-3E
6540-3E

④公開 昭和62年(1987)5月1日

審査請求 未請求 (全2頁)

④考案の名称 融着組立箱

④実 願 昭60-160444

④出 願 昭60(1985)10月18日

④考案者 越智克俊 館林市成島3003-15

④考案者 森岡一雅 古河市北町8-17

④出願人 積水化成品工業株式会社 奈良市南京終町1丁目25番地

④代理人 弁理士 亀井弘勝 外2名

④実用新案登録請求の範囲

熱可塑性樹脂の発泡シートにて形成された複数のシート片を組合せ、シート片同士を加熱融着して、接合固定した組立箱において、シート片を構成する発泡シートが、発泡ポリスチレンシートの内面に、ゲル分率10~35%の架橋発泡ポリエチレンシートが積層された積層シートからなることを特徴とする融着組立箱。


図面の簡単な説明

図はこの考案の実施例および比較例を示すもの


であり、第1図は斜視図、第2図は断面図、第3図は展開状態の平面図、第4図は要部拡大断面図、第5図および第6図は比較例の要部拡大断面図である。

1……発泡シート材、10……底片、11……側片、12……傾斜端辺、20……折曲溝、A……融着組立箱、a……発泡ポリスチレンシート、b……架橋発泡ポリエチレンシート。

第1図




第5図




BEST AVAILABLE COPY

実開 昭62-69423(2)


第2図



第3図



第4図



第6図

